

Haute performance  
Sans l'oxyde de cuivre  
Sans thiocyanate  
de cuivre

PEINTURE MARINE



**Destination :**

Embases

**Type de coque :**

Embases aluminium

**Application :**

En 2 couches recommandées  
Brosse | Rouleau | Pistolet

**Délais de recouvrement :**

Minimum : 3h

**Rendement\* :**

6 à 7 m<sup>2</sup>/L

**Diluant :**

DILUANT TS 50

**Conditionnement :**

0,5L

**Teintes :**



\* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

**Densité :** 1,2 +/- 0,1

**Extrait sec :** 57% en poids +/- 2

**Epaisseurs :** Sec : 50 µm  
Humide : 120 µm

**Séchage :** Hors poussière : 10 min  
Manipulable : 30 min  
Apparent complet : 6h

