



CASTELLANO

Depuis 1851

Duratex

Finition

Vinyl uréthane



Destination :

Ponts

Support :

Primaire époxy

Application :

1 à 2 couches recommandées

Brosse | Rouleau | Pistolet *(sauf version antidérapante)*

Délais de recouvrement :

Nous consulter

Rendement* :

4 m²/L | Duratex antidérapant : 1,2 m²/L

Diluant :

DILUANT M

Conditionnement :

5L

Teintes :



* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Bi-composant

Revêtement antidérapant

Exceptionnelle résistance à l'abrasion

Assure une très bonne accroche sur le pont

Plusieurs granulométries disponibles (voir service technique)

PEINTURE MARINE

Densité :

1,26 +/- 0,1 (A)

1,07 +/- 0,1 (B)

Duratex antidérapant :

1,70 +/- 0,1 (A)

1,07 +/- 0,1 (B)

Extrait sec :

75% en poids +/- 2

68,7% en volume +/- 2

Duratex antidérapant :

80% en poids +/- 2

75% en volume +/- 2

Epaisseurs :

Sec : 100 µm

Humide : 200 µm

Duratex antidérapant :

non mesurable

Séchage :

Hors poussière : 2h

Manipulable : 8h

Apparent complet : 4jrs

Duratex antidérapant :

Hors poussière : 1h

Manipulable : 6h

Apparent complet : 24h

Siège et vente au public : 274 chemin du Littoral - 13015 Marseille
peintures.castellano@orange.fr

Contact commercial MARSEILLE : 04 91 60 23 51
Contact commercial PACA : 06 27 57 04 49
Contact commercial LANGUEDOC : 06 10 89 85 98

www.peintures-castellano.fr

