



CASTELLANO

Depuis 1851

MPO

Primaire

Vinylique

Primaire spécial
antifouling
Sous-couche
d'accrochage support
neuf ou douteux
Couche barrière entre
deux antifouling
Anticorrosion

PEINTURE MARINE



Densité :	1,15 +/- 0,05
Extrait sec :	51% en poids +/- 2 45% en volume +/- 2
Epaisseurs :	Sec : 100 µm Humide : 220 µm
Séchage :	Hors poussière : 2h Manipulable : 6h Apparent complet : 24h

Destination :

Carènes
Quilles

Support :

Acier, composites, bois
Traitement des quilles

Application :

2 à 3 couches recommandées
Brosse | Rouleau | Pistolet

Délais de recouvrement :

Minimum : 8h

Rendement* :

7 m²/L

Diluant :

DILUANT TW70

Conditionnement :

0,75L | 2,5L | 20L

Teintes :



* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Siège et vente au public : 274 chemin du Littoral - 13015 Marseille
peintures.castellano@orange.fr

Contact commercial MARSEILLE : 04 91 60 23 51
Contact commercial PACA : 06 27 57 04 49
Contact commercial LANGUEDOC : 06 10 89 85 98

www.peintures-castellano.fr

