

Primaire anti-corrosion
traditionnel

Pour sous-couche ou
 finition glycérophthalique

PEINTURE MARINE



Densité : 1,25 +/- 0,05

Extrait sec : 68% en poids +/- 2
50% en volume +/- 2

Epaisseurs : Sec : 50-60 µm
Humide : 120 µm

Séchage : Hors poussière : 30 min
Sec au toucher : 1h
Apparent complet : 3 h

Destination :

Coques
Oeuvres mortes
Oeuvres vives
Superstructures

Support :

Pour support ferreux et bois

Application :

2 à 3 couches recommandées
Brosse | Rouleau | Pistolet

Délais de recouvrement :

Minimum : 6h

Rendement* :

8 m²/L

Diluant :

DILUANT TW70

Conditionnement :

0,75L | 2,5L

Teintes :



* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

