

Primaire

## Epoxy bi-composant

Primaire haut de gamme  
Bonne protection  
Excellente accroche  
des couches suivantes  
Peut être utilisé comme  
préventif osmose  
Anticorrosion

PEINTURE MARINE



**Densité :** 1,39 +/- 0,05

**Extrait sec :** 76% en poids +/- 2  
55% en volume +/- 2

**Epaisseurs :** Sec : 120 µm  
Humide : 220 µm

**Séchage :** Hors poussière : 2h  
Manipulable : 6h  
Apparent complet : 24h

**Destination :**

Coques  
Oeuvres mortes  
Carènes  
Oeuvres vives  
Superstructures  
Quilles

**Support :**

Acier, composite cvr, aluminium

**Application :**

Oeuvres vives : 3 couches  
Oeuvres mortes : 2 couches  
Brosse | Rouleau | Pistolet

**Délais de recouvrement :**

Minimum : 6h  
Maximun : 7 jrs

**Rendement\* :**

7 m<sup>2</sup>/L

**Diluant :**

DILUANT M

**Conditionnement :**

1,12L | 2,5L | 20L

**Teintes :**



\* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

