

Apprêt

Alkyde modifiée

Mono-composant
Anticorrosion
Très bonne adhérence
sur tout support
Isolation des fonds
douteux
Bonne ponçabilité
Apprêt pour couche
de finition polyuréthane
mono ou bi-composante

PEINTURE MARINE



Densité : 1,40 +/- 0,05
Extrait sec : 70% en poids +/- 5
52% en volume +/- 5
Epaisseurs : Sec : 60 µm
Humide : 100 µm
Séchage : Hors poussière : ??
Manipulable : ??
Apparent complet : ??

Destination :
Oeuvres mortes
Superstructures

Support :
Acier et métaux non ferreux
préalablement préparés

Application :
1 à 2 couches recommandées
Pistolet

Délais de recouvrement :
????

Rendement* :
6 m²/L

Diluant :
DILUANT L

Conditionnement :
0,75L | 2,5L

Teintes :



* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

