



# CASTELLANO

Depuis 1851

# Stellathane

Finition

## Alkyde uréthane

Mono-composant  
Finition satinée  
Séchage rapide  
Bonne résistance  
à l'abrasion et  
aux hydrocarbures

PEINTURE MARINE



<b>Densité :</b>	1,17 +/- 0,05
<b>Extrait sec :</b>	65,7% en poids +/- 2 43% en volume +/- 2
<b>Epaisseurs :</b>	Sec : 30 µm Humide : 75 µm
<b>Séchage :</b>	Hors poussière : 4h Manipulable : 6h Apparent complet : 24h

### Destination :

Ponts  
Cales

### Support :

Primaire époxy-vinyle ou alkyde,  
pour support métallique, bois et stratifié

### Application :

2 couches recommandées  
Brosse | Rouleau

### Délais de recouvrement :

Minimum : 3h

### Rendement\* :

8 m<sup>2</sup>/L

### Diluant :

DILUANT TW 70

### Conditionnement :

0,75L | 2,5L | 20L

### Teintes :

Toutes teintes du nuancier RAL  
et nuancier Castellano

\* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Siège et vente au public : 274 chemin du Littoral - 13015 Marseille  
peintures.castellano@orange.fr

Contact commercial MARSEILLE : 04 91 60 23 51  
Contact commercial PACA : 06 27 57 04 49  
Contact commercial LANGUEDOC : 06 10 89 85 98

[www.peintures-castellano.fr](http://www.peintures-castellano.fr)

