



CASTELLANO

Depuis 1851

Stellatop

Finition

Polyuréthane acrylique

Bi-composant
Laque yachting et marine
Brillance exceptionnelle
Résistance chimique
et mécanique
remarquable

PEINTURE MARINE



Densité : 1.30 +/- 0,2
Extrait sec : 61% en poids +/- 2
50% en volume +/- 2
Epaisseurs : Sec : 30 à 60 µm
Humide : 60 à 120 µm

Séchage : Hors poussière : 10 à 20 min
Manipulable : 2h
Apparent complet : 5h

Destination :

Coques
Superstructures

Support :

Apprêt AS, primaire époxy, Stellapret

Application :

2 couches recommandées
Brosse | Rouleau | Pistolet

Délais de recouvrement :

Minimum : 3h

Rendement* :

10 m²/L

Diluant :

DILUANT L

Conditionnement :

1,5L | 3L | 15L

Teintes :

Toutes teintes du nuancier RAL

* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Siège et vente au public : 274 chemin du Littoral - 13015 Marseille
peintures.castellano@orange.fr

Contact commercial MARSEILLE : 04 91 60 23 51
Contact commercial PACA : 06 27 57 04 49
Contact commercial LANGUEDOC : 06 10 89 85 98

www.peintures-castellano.fr

